

Schallabsorptionsgrad in Anlehnung an die EN-ISO 354-2003 Messung der Schallabsorption im Hallraum

Auftraggeber: Karl Späh GmbH & Co. KG

Industriestrasse 4-12 D-72516 Scheer Prüfgegenstand: Fibercomfort 50mm, 2500 g/m²


Stoffbezug: Grau

Prüfaufbau: Die Beschreibung erfolgt von oben nach unten

- Prüffläche 1000x1000mm

- Fibercomfort 50mm, 2500 g/m²


Stoffbezug: GrauHallraumboden



Hallraum: Raumvolumen: 10m³ (Alphakanine) Prüfdatum: 22.10.2021

Prüffläche:1,00m²Schröderfrequenz:580HzTemperatur leer:20,2°CLuftfeuchte leer:48%Temperatur mit Probe:20,2°CLuftfeuchte mit Probe:48%

f [Hz]	αs	α_{p}
100	0,08	
125	0,26	0,25
160	0,37	
200	0,49	
250	0,70	0,65
315	0,81	
400	0,94	
500	0,96	0,95
630	0,98	
800	1,01	
1000	1,02	1,00
1250	1,00	
1600	1,01	
2000	1,00	1,00
2500	1,03	
3150	1,01	
4000	0,98	1,00
5000	0,97	



Bewerteter Schallabsorptionsgrad: $\alpha_w = 0.95$

Schallabsorberklasse: A

Vayer

Durchgeführt von, Ing. Thomas Mayer

Datum der Durchführung: 22.10.2021 Nr. des Prüfberichts: M21/10_003